



Professional Hardwax Oil

Für Gewerbe- und Endkunden.

Trocknendes Öl-Wachsgemisch aus natürlichen trocknenden Ölen und Wachs zur Grundierung von unbehandelten Holzoberflächen und druckimprägniertem Holz im Innenbereich.

Wählen Sie eine Farbe, um die Packungsgröße zu sehen.

Farben:

Clear

Größe und Einheiten:

5 Liter,

Technische Daten

ALLGEMEINES

Trocknendes Öl-Wachsgemisch aus natürlichen trocknenden Ölen und Wachs zur Grundierung von unbehandelten Holzoberflächen und druckimprägniertem Holz im Innenbereich.

Das Holz erhält einen natürlichen und warmen Farbton.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produkt: Hartwachs und Trocknendes Öl in Lösemitteln.

Aussehen: Milchig bis Hellbraun. Trocknet zu einer klaren Schicht.

TECHNISCHE DATEN

Ergiebigkeit: 20-30 m² pro Liter.

Vor der Anwendung: Vor dem Gebrauch gut umrühren oder schütteln

Werkzeuge: Kurzfloorige Rolle, Pinsel, Edelstahl Federspachtel, fusselfreies Baumwolltuch, Nylonpads Einscheibenmaschine.

Oberflächentemperatur: Minimum 15° C.

Verdünnung: Wird gebrauchsfertig geliefert. Verdünnung wird nicht empfohlen.

Trocknungszeit bei 20° C und 50 % RH:

Mindestens ca. 6 Stunden bevor Folgeauftrag.

Aufpolieren nach ca. 16 Stunden.

Voll belastbar nach 6 Tagen.

Warten Sie, bis das Öl die volle Festigkeit erreicht hat, bevor feste oder lose verlegte Teppiche ausgelegt werden.

Reinigung des Werkzeuges: Sofort mit Seifenwasser.

Lagerung: Haltbar 2 Jahre im geschlossenen Behälter bei 20 ° C. Nach dem Öffnen und stehenlassen des Gebindes bildet das Öl an der Oberfläche eine Haut und kann unter Umständen in der Dose verhärten.

VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

Objektbereiche:

2 Schichten ca. 20 m² / Liter + 1 Schicht ca. 50 m² / Liter.

Wohnbereiche:

1 Schicht ca. 20 m² / Liter + 1 Schicht ca. 50 m² / Liter.

ANWENDUNG

Unbehandelten / geschliffenem Holzböden:

Die Oberfläche muss absolut sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Politur und anderen Reinigungsrückständen sein. Unregelmäßigkeiten, Schmutz und Flecken können durch Schleifen mit Sandpapier Körnung 100-120 entfernt werden.

Entfernen Sie den Schleifstaub mit einem Staubsauger.

Mit den empfohlenen Werkzeugen Junckers Hartwachs Öl in einer gleichmäßigen Schicht auftragen.

Dem Holz die Möglichkeit geben das Öl einige Minuten aufsaugen zu lassen. Das überschüssige Öl mit einer Poliermaschine gleichmäßig entfernen.

Nach der Trocknung des Öls den Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Um Glanz und Sättigung des Holzes zu erhöhen kann der Boden nach ca. 16 Stunden mit einer geringen Menge aufpoliert werden.

Vorversiegelte Holzböden:

Holzboden maschinell schleifen. Zuerst mit der Körnung 24-36 die alten Lackschichten entfernen.

Die Schleifspuren mit Körnung 60-80 entfernen.

Anschließend den Boden mit der Körnung 100-120 bearbeiten, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Den Schleifstaub mit dem Staubsauger entfernen und die Oberfläche so behandeln, wie unter unbehandelte und geschliffene Böden beschrieben.

Regelmässige Reinigung:

Saugen Sie den Boden, wenn notwendig wischen Sie den Boden mit einem gut ausgewringenen Tuch oder mit einem Mop. Größere Verschmutzungen entfernen Sie mit Junckers SylvaCleaner, welcher dem Wischwasser zugegeben wird.

Pflege:

Verwenden Sie Junckers Rustic TopOil für die Auffrischung der Oberfläche. Bei abgenutzten Oberflächen verwenden Sie Junckers Professional Hardwax Oil zur Wiederherstellung des Holzschutzes.

SICHERHEITSVORKEHRUNG

Vor der Anwendung des Produktes, beachten Sie bitte alle Angaben auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Produkte:

F 3.9 - Junckers Rustic Top Wax

F 10.2 - Junckers SylvaCleaner
