

# PROFESSIONAL HARDWAX OIL PRODUKT INFORMATION



## ALLGEMEINES

Trocknendes Öl-Wachsgemisch aus natürlichen trocknenden Ölen und Wachs zur Grundierung von unbehandelten Holzoberflächen und druckimprägniertem Holz im Innenbereich.

Das Holz erhält einen natürlichen und warmen Farbton.

Für Gewerbe- und Endkunden.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produkt:**  
Trocknendes Öl in Lösemitteln mit Hartwachs zugesetzt.

**Glanzgrad:** Matt zu Seidenglanz.

**Aussehen:**  
Milchig bis Hellbraun. Trocknet zu einer klaren Schicht.

**Verpackung:** 5 Liter.

**Gefahr der Selbstentzündung:**  
Zum Auftragen des Produkts verwendete Lappen können sich selbst entzünden. Legen Sie benutzte Lappen in einen luftdichten und nicht brennbaren Behälter (z. B. ein Marmeladenglas oder eine Metalldose mit einem Deckel). Entsorgen Sie sie gemäß den nationalen Abfallbestimmungen.

## TECHNISCHE DATEN

**Ergiebigkeit:** 20-30 m<sup>2</sup> pro Liter.

**Vor der Anwendung:** Vor dem Gebrauch gut umrühren oder schütteln.

**Werkzeuge:** Kurzfloorige Rolle, Pinsel, Edelstahl Federspachtel, fusselfreies Baumwolltuch, Nylonpads Einscheibenmaschine.

**Oberflächentemperatur:** Minimum 15 °C.

**Verdünnung:** Nicht empfohlen.

**Trocknungszeit bei 20 °C und 50 % r.F.:**  
Mindestens ca. 6 Stunden bevor Folgeauftrag.  
Voll belastbar nach 6 Tagen.  
Warten Sie, bis das Öl die volle Festigkeit erreicht hat, bevor feste oder lose verlegte Teppiche ausgelegt werden.

**Reinigung des Werkzeuges:** Mineralisches Terpentin.

**Lagerung:** Haltbar 2 Jahre im geschlossenen Behälter bei 20 °C.  
Nach dem Öffnen und stehenlassen des Gebindes bildet das Öl an der Oberfläche eine Haut und kann unter Umständen in der Dose ver härten.

## ANWENDUNG

### Unbehandelten/geschliffenem Holzböden:

Die Oberfläche muss absolut sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Politur und anderen Reinigungsrückständen sein.

Unregelmäßigkeiten, Schmutz und Flecken können durch Schleifen mit Sandpapier Körnung 100-120 entfernt werden. Entfernen Sie den Schleifstaub mit einem Staubsauger.

- Mit den empfohlenen Werkzeugen Öl in einer gleichmäßigen Schicht auftragen.
- Dem Holz die Möglichkeit geben das Öl einige Minuten aufsaugen zu lassen. Das überschüssige Öl mit einer Poliermaschine gleichmäßig entfernen.
- Nach der Trocknung des Öls den Vorgang bei Bedarf wiederholen.
- Um Glanz und Sättigung des Holzes zu erhöhen kann der Boden nach ca. 16 Stunden mit einer geringen Menge aufpoliert werden.

### Regelmässige Reinigung:

Saugen Sie den Boden, wenn notwendig wischen Sie den Boden mit einem gut ausgewringenen Tuch oder mit einem Mop. Größere Verschmutzungen entfernen Sie mit Junckers SylvaCleaner, welcher dem Wischwasser zugegeben wird.

### Pflege:

Verwenden Sie Junckers Rustic Top Oil für die Auffrischung der Oberfläche.

Bei abgenutzten Oberflächen verwenden Sie Professional Hardwax Oil zur Wiederherstellung des Holzschutzes. Leichtes schleifen mit feinem Schleifpapier, Körnung 180-240, oder einem Pad. Anschließend wie unter "Unbehandelte/abgeschliffene Böden" vorgehen.

---

## SICHERHEITSVORKEHRUNG

Vor der Anwendung des Produktes, beachten Sie bitte alle Angaben auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

---

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### Produkte:

F 2.7 - Junckers Rustic Top Oil

F 10.2 - Junckers SylvaCleaner