

PUR FLOOR COLOUR PRODUKTINFORMATION



Für Gewerbekunden.

ALLGEMEINES

- Wasserbasierte 2K-Farbe für PU-Böden, Vinylböden (PVC) und Linoleumböden.
- Bodenfarbe erneuern oder Linienmarkierungen auf Sportböden mit einer PUR-Behandlung auffrischen.
- Für Böden in Bildungseinrichtungen, Pflegeheimen, im Gesundheitswesen, im Einzelhandel, in Bürobereichen, in Friseursalons sowie in Fitnessstudios und Sporthallen geeignet.
- Muss stets in Kombination mit Junckers PUR Floor Sealer verwendet werden.
- Hat das dänische Gütesiegel Raumklima erhalten.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produkt: 2-Komponenten-Farbe auf Wasserbasis.

Verpackung:
2,3 Liter (2+0,3)

Farben:
RAL 1015 Light Ivory, RAL 7012 Basalt Grey, RAL 7038 Agate Grey, RAL 7042 Traffic Grey, RAL 9001 White, RAL 1021 Yellow, RAL 3027 Red, RAL 5005 Blue, RAL 6029 Green og RAL 9005 Black.

Bitte beachten, dass die angegebenen RAL-Codes nur Richtwerte sind.
Um Farbunterschiede zu vermeiden, wird empfohlen, Farben aus derselben Produktion zu verwenden.

Farbmischung:
Die einzelnen Farben können untereinander gemischt werden.
Wenn eine Farbe abgetönt werden soll, mischen die erforderliche Gesamtmenge vor dem Auftragen.

TECHNISCHE DATEN

Ergiebigkeit: 6-8 m² pro Liter.

Mischungsverhältnis: 10 Teile Farbe werden mit 1½ Teilen Härter gemischt.

Vor der Anwendung:
Schütteln Sie das Gebinde, bis sich alle abgesetzten Bestandteile vollständig aufgelöst haben, und fügen Sie anschließend den Härter hinzu. Mindestens 45 Sekunden schütteln, die Mischung 10 Minuten ruhen lassen und anschließend erneut 45 Sekunden schütteln.

Topfzeit: 2 Stunden.
Werkzeuge: Lackrolle oder Pinsel.

Oberflächentemperatur: 15-25 °C.

Verdünnung: Nicht empfohlen.

Trocknungszeit bei 20 °C und 50 % r.F.:
Überlackierbar nach ca. 3-4 Stunden.
Vollständig belastbar nach 72 Stunden.

Reinigung des Werkzeuges: Sofort mit Seifenwasser.

Lagerung: 1 Jahr ungeöffnet im Original Gebinde bei 20 °C. Darf nicht Temperaturen unter 5 °C ausgesetzt werden.

VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

Böden, die zuvor nicht versiegelt wurden:

- 1 Schicht PUR Floor Sealer, klar, 8-10 m²/Liter.
- + 1 Schicht PUR Floor Colour 6-8 m²/Liter.
- + 1 Schicht PUR Floor Sealer, klar 8-10 m²/Liter.

Zuvor versiegelte Böden:

- + 1 Schicht PUR Floor Colour 6-8 m²/Liter.
- + 1 Schicht PUR Floor Sealer, klar 8-10 m²/Liter.

ANWENDUNG

Böden, die zuvor nicht versiegelt wurden:

Vor Arbeitsbeginn muss die Oberfläche trocken und gründlich mit Junckers PUR Intensive Cleaner gereinigt werden. Es ist wichtig, dass die Oberfläche vollständig frei von Wachs, Fett, Polish und Seifenresten ist. Es wird empfohlen, die Haftungseigenschaften auf einer kleineren Fläche zu prüfen, bevor der gesamte Boden versiegelt wird.

- Schleifen die gereinigte Oberfläche zuerst leicht mit Schleifpapier der Körnung 150-180 ab.
- Entfernen das Schleifstaub mit einem Staubsauger und reinigen den Boden mit einem in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch.
- Tragen 1 Schicht PUR Floor Sealer klar auf und lassen mindestens 3 Stunden trocknen.
- 1 Schicht PUR Floor Colour (optional mit Flakes) auftragen und über Nacht trocknen lassen.
- Zum Abschluss 1 Schicht Junckers PUR Floor Sealer auftragen, um die Farbe zu schützen.

Max. 24 Stunden zwischen den Schichten

Für eine optimale Haftung sollte die letzte Schicht spätestens 24 Stunden nach dem vorherigen Auftrag aufgetragen werden. Wird dieser Zeitraum überschritten, wird empfohlen, den Boden mit Neutralizer zu reinigen und anschließend leicht mit einem bordeauxfarbenen Polierpad zu buffen, bevor die letzte Schicht aufgetragen wird.

Zuvor versiegelte Böden:

- Um alte Seifenreste zu entfernen, wird der Boden zuerst mit Junckers Neutralizer gereinigt.
- Anschließend die Oberfläche leicht mit Schleifpapier der Körnung 150-180 abschleifen.
- Entfernen der Schleifstaub mit einem Staubsauger und den Boden mit einem in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch reinigen.
- Tragen 1 Schicht PUR Floor Colour auf und lassen 3-4 Stunden trocknen.
- Zum Abschluss 1 Schicht Junckers PUR Floor Sealer auftragen, um die Farbe zu schützen.
- Prüfen Sie die Haftungseigenschaften auf einer kleinen Fläche, bevor Sie den gesamten Boden versiegeln.

Durchführung eines Haftungstests:

Einige Testfelder zweimal mit 4 Stunden Zwischenzeit versiegeln. 24 Stunden trocknen lassen und anschließend die Haftung prüfen, indem mit der Kante einer Münze gekratzt wird. Ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend, müssen Reinigung und vorbereitendes Schleifen wiederholt werden.

Bodenreinigung:

Den Boden erst reinigen, wenn die Oberflächenbehandlung vollständig getrocknet ist. Frühestens nach 72 Stunden.

Ableben zur Abgrenzung von Arbeitsbereichen:

- Abdeckband mit geringer Haftkraft verwenden, z. B. Typ TESA 4440.
- Um eine scharfe Farbkante ohne Verschmieren oder Läufer zu erzielen, sicherstellen, dass das Band vollständig dicht anliegt, indem es gut angedrückt wird.
- Das Band unmittelbar nach dem Auftragen von PUR Floor Colour entfernen.

SICHERHEITSVORKEHRUNG

Vor der Anwendung des Produktes, beachten Sie bitte alle Angaben auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.